



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

RIBERG SIM 23

Двухкомпонентное полиуретановое незаполненное связующее

Описание

RIBERG SIM 23 (компонент А) смесь полиэфирполиолов, содержащая катализатор и функциональные добавки.

RIBERG В (компонент В) применяется совместно компонент А в составе 2-х компонентной системы для получения полиуретанового клея..

Все работы с применением системы должны производиться специально обученным квалифицированным персоналом с использованием исправного специализированного оборудования.

Только для профессионального применения

Применяется для склеивания лепестковых шлифовальных кругов

Характеристики

Параметры	Показатель	
	Комопнент А	Компонент Б
Содержание нелетучих веществ, %, не менее	100	100
Вязкость при 20°С, мПа·с	2000-5000	150-300
Соотношение смешивания компонентов А:Б, по массе	100	110
Время жизнеспособности смеси при 20°С и 65% влажности, сек.	35-45	
Твердость по Шору Д	76--86	
Время извлечения из формы, мин	27-33	

ОсОО “РИБЕРГ БАУХЕМИ”
ИНН: 00812202210314
ОКПО: 31695935
Tel: +996 558 728 728
Email: office@riberg.kg

Банк ФОАО “БАКАЙ БАНК ВИП Центр”
720001, г. Бишкек ул. Исанова 77
БИК 124012
p\с: 1240020001061851
SWIFT: ВАКАКГ22



Рекомендации к применению

При проведении работ температура в помещении должна быть от +15 до +30 °С, относительная влажность воздуха 40-70%.

Проверьте и при необходимости гомогенизируйте компоненты

Постотверждени готового изделия не оюзательно

Упаковка и Хранение

Транспортировка и хранение компонентов системы должны производиться в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Перевозка компонентов системы осуществляется только закрытым транспортом. Перевозка и хранение компонентов системы следует осуществлять при температурах не ниже +5°C и не выше + 30°C. Предохранять от замерзания, воздействия прямых солнечных лучей.

Компоненты системы очень гигроскопичны!

Предохранять от контакта с влагой и естественной влажностью воздуха!!

Гарантийный срок годности компонентов системы: 12 месяцев с даты изготовления. По истечении установленного срока годности компоненты системы подлежат проверке на соответствие требованиям техническим условиям и в случае подтверждения их пригодности могут быть использованы по назначению.

Продукт поставляется в:

— Компонент А-10 кг, 20 кг, 50 кг, 220 кг

— Компонент Б-11 кг, 22 кг, 55 кг, 250 кг

ОсОО “РИБЕРГ БАУХЕМИ”

ИНН: 00812202210314

ОКПО: 31695935

Tel: +996 558 728 728

Email: office@riberg.kg

Банк ФОАО “БАКАЙ БАНК ВИП Центр”

720001, г. Бишкек ул. Исанова 77

БИК 124012

p\c: 1240020001061851

SWIFT: ВАКАКГ22